

DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX

Produktdatenblatt



Funktion

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX wird bei der Herstellung von einlagigen DACHPROTECT EPDM Flachdachabdichtungen bei stumpf gestoßenen Nähten verwendet. Es ist als Abdeckband bei der Dachbegrünung gemäß Prüfbericht über die Untersuchung der Wurzelfestigkeit zwingend erforderlich.¹ Ebenfalls wird es als Reparaturband bei Beschädigungen (Risse/Schnitte) genutzt.

Beschreibung

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX besteht aus einem teilvernetzten EPDM-Streifen und einem unterseitig aufkaschierten Kaltnahtfügebund. Es ist dehnfähig und leicht formbar.

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX wird zusammen mit der DACHPROTECT EPDM Aktivierung verwendet. Es lässt sich von Hand auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Nahtfübung der DACHPROTECT EPDM Dachbahn erfolgt mit der Aktivierung als Kaltfügennaht durch Vernetzung. Die Kaltnahtfübung findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das Material eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Reparaturen können auch nach langer Funktionsdauer noch durchgeführt werden. Eine Nahtverbindung stumpf gestoßener Nähte ist an jeder Stelle mit

¹ Hochschule Geisenheim University, Lehr- und Forschungsgebiet „Vegetationstechnik“ (Hrsg.): *Prüfbericht über die Untersuchung der Wurzelfestigkeit von Bahnen und Beschichtungen für Dachbegrünungen nach dem FLL-Verfahren (2008)*. Geisenheim, 22. März 2017

Nahtabdeckband FLEX möglich. Die Bereiche bleiben flexibel, das Nahtabdeckband FLEX sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

Maße

Breite: 150 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis 30 m

Lagerung

Das DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden.

Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT Nahtabdeckband FLEX sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>.